

COLTELLO BIO CPLA 50 pezzi

SCHEMA TECNICA

BIOCOMPOSTABILE

16027

REV. 7/23



Referenza alfanumerica	COL50CPLA
Descrizione articolo	COLTELLO BIO CPLA Compatto - 20 conf. da 50 pezzi
Codice EAN confezione	80 340947 7535 5
Tipologia articolo	Set di posate Biocompostabili in CPLA 50PZ




INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Materia prima posate	Acido Polilattico (PLA) cristallizzato				Conformità UE	OK Compost Industrial
Masterbatch colorante	N.P.				Certificato N°	TA8011802667
Tecologia di lavorazione	Iniezione				Certificazione	DIN CERTCO
Lunghezza della forchetta [mm] (±2%)	N.P.	Peso [g]	N.P.		Validità report	30/04/2025
Lunghezza del coltello [mm] (±2%)	160	Peso [g]	3,80 (±2%)		Metodo	DIN EN 13432:2000-12
Lunghezza del cucchiaio [mm] (±2%)	N.P.	Peso [g]	N.P.		Prodotto	Biocompostabile CPLA
Resistenza alle alte temperature [°C]	80					
Conducibilità termica posate [λ]	0,17W / (K-m)					
Dimensioni del tovagliolo [mm] (±5%)	N.P.	Peso [g]	N.P.			
Tipologia del tovagliolo	N.P.					
Materia prima del tovagliolo	N.P.					
Utilizzabile in forno microonde	Il prodotto non può essere utilizzato in forno a microonde					
Conformità alimentare ad uso ripetuto [M.O.C.A.]	Idoneo a venire a contatto con alimenti a base acquosa, acetica e grassa alla temperatura di 75° C per tempi inferiori a 2h e alla temperatura massima di 85° C per tempi inferiori a 15 minuti.					
Riferimenti normativi	Direttiva UE n. 904 del 05/06/2019 SUP (Single Use Plastic) Regolamento 10/2011/CE e successivi aggiornamenti Regolamento UE 1245/2020 e successivi aggiornamenti - all. I, II, IV e V D.L. n. 196 del 08/11/2021 in attuazione alla Direttiva UE 2019/904					

Simboli sul prodotto



Conformità
UNI EN 13432



INFORMAZIONI LOGISTICHE E TECNICHE

Imballaggio primario	Film plastico per alimenti	Le posate in CPLA sono molto forti e resistenti al calore fino a 80 gradi, che non si rompono facilmente. Sono molto adatte per piatti a base di carne e/o qualsiasi tipo di pietanza. Le posate sono realizzate in CPLA, cioè acido polilattico cristallizzato, composto da amido di mais e gesso. Il gesso aggiunto garantisce una resistenza al calore fino a 80 gradi. Le posate in CPLA sono: 1. 100% biodegradabili e compostabili; 2. Non tossiche, innocue, sane e igieniche; 3. Sicure per il contatto con gli alimenti; 4. Conformi agli standard ASTM D 6400 e EN13432; 5. Senza OGM, durevoli e sostenibili; 6. Adatte per cibi e bevande fredde e per piatti caldi. Il PLA (acido polilattico) è composto da mais o estratto di amido vegetale.
Pezzi per confezione	50	
Lunghezza confezione [cm]	16	
Larghezza confezione [cm]	16,5	
Altezza confezione [cm]	2,5	
Peso confezione (g) (±5%)	191,0	
Colore del prodotto	NATURALE	
Confezioni per cartone	20	
Imballaggio secondario	Cartone	
Lunghezza cartone [cm]	31,5	
Larghezza cartone [cm]	19,0	
Altezza cartone [cm]	20,0	
Volume cartone [m³]	0,012	
Peso netto cartone [Kg] (±5%)	3,82	
Tara cartone [Kg]	0,10	
N. cartoni per bancale	122	
N. strati per bancale	7	
Lunghezza bancale [cm]	120	
Larghezza bancale [cm]	80	
Altezza totale bancale standard [cm]	170	

CONAI

Articolo non soggetto a tributo CONAI



Cap.Soc. I.V. 109.000,00 Euro

Sede legale e Amministrativa: Via Saverio Milella n. 22 (ex Via dei Fiordalisi) - zona industriale
Tel. +39 080 5373169 - Fax +39 080 5308777 e-mail: info@vadoplast.it - Web: www.vadoplast.it

